

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав на основе ЭВА для производства кожи, металла и пластиков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для высокоглянцевого ламинирования картона/бумаг с пленками ПП, ПЭТ, а также для склеивания тканых, нетканых материалов, кожи, различных пластиков, а также алюминия и стали.

СВОЙСТВА

- Прозрачный
- Обильное смачивание склеиваемых поверхностей
- Надежность

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура обработки	170 – 190 °С
Температура в помещении и рабочих материалов	>15 °С
Влажность материалов	8 – 10 %
Процесс нанесения	Валок, форсунка
Давление прессования	3 – 5 кг/см ²
Время открытой выдержки	Среднее
Время схватывания	Короткое

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15–25°C) в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед работой с продуктом важно ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Расплавление должно проводиться при остановленном валике аппликатора. Регулярно проверять температуру в системе нанесения. Наладка линии производится согласно инструкциям производителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Гранулы
Цвет	Белый прозрачный
Основа	ЭВА-сополимер
Индекс плавления	220 – 230 г/10 мин при 200 °С
Вязкость	23000 ± 1000 мПа/с 160 °С
Плотность	0,95 ± 0,05 г/см ³
Точка размягчения	100 – 109 °С
Прочность на растяжение	7,1 мПа
Термоустойчивость	85 °С