DELTA MELT
INDUSTRIAL ADHESIVES

D-315

PUR КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ



ТИП КЛЕЯ

Химически активный полиуретановый клей-расплав, обладающий высокой начальной адгезией и высокой конечной прочностью склеивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для использования в средних и крупных автоматических станках для линейной кромкооблицовки и подходит для приклеивания кромочных материалов, таких как ПВХ, АБС и шпон, к основаниям, включая плиты из массива дерева, МДФ, фанеру и ДСП. Обладает широкой универсальностью и применимостью.

СВОЙСТВА

- 100% содержание твердых веществ, не испаряет растворитель, безвреден для окружающей среды.
- Не имеет клеевой линии, водонепроницаем, устойчив к высоким температурам.
- Не требует очистки, обладает высокой прочностью

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	Температура клеевого бака 140 ~ 160°C Температура клеевого шланга 120 ~ 160°C;
	Температура клеевого бака 130 ~ 160°C Температура клеевого ролика 20 ~ 160°C
Количество наносимого клея	ДСП: 140 ~ 150 г/м2
	Многослойная плита / МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности): 110 ~ 130 г/м2
Давление склеивания кромок	3 – 5 кг/см
Скорость подачи	10 - 30 м/мин
Применимая температура	15 ~ 38°C *Если температура окружающей среды, кромочной ленты или подложки ниже 15°C, включите устройство предварительного нагрева*
Время работы	8 ~ 14 секунд

УПАКОВКА

2 кг / 20 кг / барабан, 400 г.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в сухом прохладном месте при температуре 6 – 35°C. Срок годности: при вскрытии герметичной упаковки – 9 месяцев; если упаковка герметична и не имеет повреждений – до 36 мес.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не смешивать с другими клеями;
- Емкости с клеем должны быть плотно закрыты, чтобы предотвратить высыхание и загрязнение поверхности;
- Рекомендуется использовать цикл «сначала вводим, потом вынимаем».

РЕКОМЕНДАЦИИ

Представленная здесь информация основана на наших реальных знаниях и опыте. Поскольку изменения в условиях труда находятся вне нашего контроля, мы настоятельно рекомендуем провести тщательные тесты и проконсультироваться с нашим техническим персоналом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	ПУР
Цвет	Натуральный
Вязкость	40000-65000 cps
Плотность	1,25 г

Информация носит рекомендательный характер. Подходящие условия определяются в соответствии с вашими условиями труда. На основании этой информации производитель не несет никакой ответственности за косвенный или случайный ущерб любого рода.