

ТИП КЛЕЯ

Ненаполненный клей-расплав на основе полиолефина с повышенной термостойкостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для склеивания нелакированной бумаги, картона, гофрированного картона и складывающихся коробок на высокоскоростной упаковочной машине (поднятие и закрытие картона, производство и запечатывание коробок, упаковка бумагой, производство поддонов, завертывание бумагой), прикрепление соломки для безалкогольных напитков на упаковку типа «Tetra Pak».

СВОЙСТВА

- Очень хорошая стабильность
- Слабовыраженный запах
- Допущен для упаковки пищевых продуктов согласно предписаниям FDA 175.105.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	130 – 150 °C
Температура в помещении и рабочих материалов	> 15 °C
Влажность склеиваемых элементов	8-10 %
Время схватывания	Очень короткое
Время открытой выдержки	Короткое
Способ нанесения	Валок, форсунка

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 20 кг.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15–25°C) в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Заготовки должны быть очищены от пыли. Поверхность заготовки должна иметь комнатную температуру, оптимальный диапазон влажности древесины должен быть около 8 – 10%. Температура воздуха не должна находиться ниже 15°C, иначе возможно слабое склеивание. Температуры бака плавления и устройства для нанесения должны быть проверены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Гранулы
Цвет	Белый прозрачный
Основа	Полиолефин
Вязкость	1650 +/- 100 мПа.с при 160 °C
Плотность	0,87 ± 0,05 г/см ³
Точка размягчения	100 – 110 ± 3 °C