

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав на основе синтетического полимера с повышенной термостойкостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для склеивания нелакированной бумаги, картона, гофрированного картона и складывающихся коробок на высокоскоростной упаковочной машине (поднятие и закрытие картона, производство и запечатывание коробок, упаковка бумагой, производство поддонов, завертывание бумагой), прикреплению соломки для безалкогольных напитков на упаковку типа "Tetra Pak".

СВОЙСТВА

- Хорошая стабильность
- Применяемое сырье допущено для упаковки пищевых продуктов (согласно предписаниям FDA 175.105)

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	160 - 180°C
Температура в помещении и рабочих материалов	> 15°C
Влажность древесины	8 - 10 %
Способ нанесения	Валок, форсунка
Время схватывания	Короткое
Время открытой выдержки	Короткое-среднее

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладно месте (15-25°C) в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. В случае ожога обратитесь за медицинской помощью.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуем регулярно проверять температуру в системе нанесения. Материал следует очистить от пыли. Процесс склеивания должен осуществляться при температуре не ниже 15°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Гранулы
Цвет	Белый
Основа	Синтетический полимер
Вязкость	2200±200 cps (200°C)
Точка размягчения	96±5 °C

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).